

CLEAR PRE-FORM

Прозрачная, глубоко проникающая прозрачная пропитка для древесины.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Нанесённый на новую, неокрашенную деревянную поверхность, CLEAR PRE-FORM проникает в мягкие волокна и вступает в реакцию с молекулами целлюлозы образуя прочную химическую связь. Это позволяет получить гладкую ровную поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для использования, в качестве эффективной экономически альтернативы, на фанеры с покрытием.
- Для использования там, где поставленной цели многократного использования панелей, не оправдывает затрат покрытием фанеры.
- Для использования на фанере и других видах древесины, для получения равномерной гладкой поверхности бетона однородного цвета, без отпечатанных волокон.
- При однократном нанесении используется для сохранения естественной фактуры при грубо струганных досках или панелей, для уменьшения поглощения влаги, разбухания/искривления, помощь легкому отклеиванию форм от бетона; позволяет продлить срок службы пресс-форм. Для использования на панелях которые готовят бетон под механическое текстирование, с целью обеспечения равномерной плотности и прочности бетона.
- Для использования в соединительных конструкциях, где есть деревянные соединители, и т.д. чтобы предотвратить миграцию сахаров из дерева на поверхность бетона.
- Для обеспечения равномерной, не впитывающей поверхности для аппликации замедлителей, которые будут использоваться для травления бетона.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Снижает стоимость форм, когда проект требует надежный и равномерно окрашенный бетон или где бюджетные потребности указывают на необходимость продлить жизнь формам.
- Минимизирует неровности и пористости бетонной поверхности регулируя распад веществ, присутствующих в фанере.
- Готов к использованию.
- Создает однородный «мокрый эффект» на фанере, если использовать правильную дозу. Это ускоряет и облегчает равномерное нанесение.
- Быстро сохнет, высыхает за 15 минут при 20 °C, что является большим преимуществом для наружного применения и непосредственно при нанесении на формы. Панели покрытые средством на вид отличаются от непокрытых, что обеспечивает правильную установку.
- Покрытие одной стороны панелей позволяет использовать экономической внешней склейки АС или ВС фанеры.
- Применение последовательных слоев CLEAR PRE-FORM приведет к полной маскировке волокон.
- Отвечает всем требованиям по выбросам летучих органических соединений (ЛОС).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не использовать без предварительного теста на формы из сырой древесины, деревянных панелей, которые мокрые или были ранее покрыты средством антиадгезионным. CLEAR PRE-FORM, как правило, может быть нанесен на формы, слегка покрытые маслом, но при этом ослабевают свойства средства.
- Продукт может быть скользкий после нанесения средства антиадгезионного и/или когда он мокрый.
- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях.
- Типичная производительность на стандартных панелях из фанеры 5 м² / л
- Применять в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и открытого пламени.
- Избегать вдыхания паров.
- Не наносить при прямом солнечном свете. Применить в тени или когда солнце светит под небольшим углом (рано утром или поздно вечером).
- Не наносить при температуре ниже +5 °C.
- Древесина должна быть чистой, сухой и свободной от следов грязи, пыли и других посторонних веществ.
- Продукт должен быть размазан (не покрашен) кистью или специальным 18-дюймовым аппликатором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	водный
Температура замерзания	00 °C
Температура воспламенения	негорючий
Эмиссия летучих органических (VO C) связей	0 г/литра

УПАКОВКА

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения составляет один год. „Использовать по” дата, указанная на упаковке продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

CLEAR PRE-FORM

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира. Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu