

CURE & SEAL 1200 E

Хімічний засіб на водній основі архітектурного класу для зміцнення та ущільнення бетону і з'єднань який містить акриловий метил метакрилат

ПРИНЦИП ДІЇ

Після нанесення на поверхні зі свіжим бетоном, CURE & SEAL 1200 E утворює захисний шар на поверхні, який зменшує втрату вологи і покращує засихання бетону та зміцнює щільність поверхні. Періодичне використання збільшить блиск та витривалість на вплив хімічних чинників і стирання.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Застосовувати для догляду за свіжо вилитими бетонними підлогами та стінами.
- Застосовувати для зміцнення існуючих бетонних і цегляних поверхонь, а також на плитці і мозаїці.
- Застосовується на бетонних поверхнях з килимовим покриттям для зменшення пилу і гниття. А під вініловим покриттям підлоги застосовується для покращення якісних показників клею для вінілового покриття.
- Застосовується для внутрішніх робіт, які вимагають зниження запаху та ЛОС.
- Рекомендується застосовувати на виробничих підприємствах,

ПЕРЕВАГИ

- Дає ефект білосніжної прозорості покриття, стійкий до окислення.
- Не пошкоджує та не робить слизькою бетону поверхню.
- Відповідає ASTM C 309, Тип 1, Клас А і Б, AASHTO M 148, Тип 1, Клас Б. Відповідає вимогам USDA щодо випадкового контакту з продуктами харчування.
- Унікальна формула утворює захисний шар, який забезпечує більше захисту для ущільнення. Ця функція особливо корисна у ситуаціях, без подальшого нанесення засобу.
- Не жовтіє, сумісний з більшістю клеями для килимових покриттів і фарбами до бетону.
- Зазвичай очищається від пилу і липкості протягом 30-60 хвилин.
- Повторне використання надає бетонним поверхням блиску та зменшує кошти утримання.
- Захищає килимові покриття від впливу солей, обмежуючи рух солей розчинних у воді. Зменшує гниття і руйнівні хімічні реакції між бетоном та килимовими покриттями, а також усуває утворення пилу під килимом або панеллю.
- Green Engineered™ - безпечний для здоров'я та навколишнього середовища.
- Відповідає всім вимогам щодо ЛОС (Летючих органічних сполук) на федеральному рівні та на рівні штатів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Довговічність CURE & SEAL 1200 E залежить від умов нанесення, внутрішнього або зовнішнього використання та інших умов.
- Не застосовувати якщо на поверхнях, які мають оброблятися бетоном або штукатуркою, на вологих бетонних плитах і на поверхнях, які підлягають впливу води.
- Наявність пароізоляції може викликати здуття продукту, якщо не застосуються спеціальні процедури. Запитайте поради в NOX-CRETE.
- Не використовувати разом з іншими засобами для ущільнення та склеювання без попередньої проби сумісності.
- Засіб може підкреслити різні відтінки бетону, що проявиться у вигляді плям на поверхні. Зробіть пробне нанесення.
- Нанесення засобу перед висиханням бетону, або на вологу поверхню може призвести до послаблення якісних показників.
- Нанесення на гладкі, тверді, сталі поверхні може знизити якісні показники витривалості покриття.
- Не застосовувати при температурі рівній або нижче нуля, або якщо така температура настане на протязі 6 годин після застосування. Для досягнення найкращого результату застосовувати при температурі 13 С°. Застосування при температурі замерзання може вимагати додатково догляду.
- Оброблена поверхня та поверхня помита водою або іншими рідинками може бути слизькою. Зовнішній шар окислиться під впливом інших додатків.
- Уникати замерзання. У випадку замерзання, упаковка продукту може пошкодитися, а продукт може втрати якісні показники. Заморожений продукт не використовувати.
- Переконайтесь, що строк придатності, зазначений на упаковці, не минув. Не використовуйте продукт, термін придатності якого минув. Використання продукту, термін придатності якого минув, може призвести до погіршення якісних показників.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну (провірте) документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості слоїв, а також вплив на вигляд і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. Література продукту надає загальну інформацію про застосування в природних умовах. Однак, покупець повинен обов'язково переконаватися, що продукт і його якісні характеристики дозволяють досягнути очікуваного результату за умов використання у відповідних умовах.



Профессиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.

тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

CURE & SEAL 1200 E

- Нормальний рівень нанесення для догляду виносить 2,5 см/л. Нормальний рівень нанесення для ущільнення виносить 5-10 см/л.
 - Перемішати перед застосуванням. Уникайте попадання повітря у продукт. Не розбавляти.
 - Наносити за допомогою валика, щітки або розпилювача низького тиску. Рекомендуємо PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER або IDEAL FORM AND CONCRETE SPRAYER від NOX-CRETE.
 - Нанести верхній шар тільки після висихання нижнього. Поверхню перед обробленням відшліфувати для забезпечення кращого приклеєння.
 - Знаряддя праці промити водою одразу після використання.
- СВІЖИЙ БЕТОН**
- Наносити одразу після того, як поверхня просохне. Бетон має бути вологим, але не мокрим. Наносити рівномірно, уникаючи утворення ям та пагорбів на поверхні.
 - Нанести на вертикальну поверхню і усунути форму.
 - Повторно нанести після остатнього чищення для досягнення максимальної щільності і уникнення
 - Чистити за допомогою 10 % розчину гідроксиду натрію.
 - Обробити поверхню за допомогою гідроксиду натрію для забезпечення відповідного ущільнення.
- ДОГЛЯД**
- Щоб досягнути максимальних якісних показників ущільнення, треба як найшвидше стерти всі хімічні рештки та змести абразивні рештки.
 - Періодичне миття м'якими засобами та шліфування допоможе утримати блиск поверхні.
 - Пошкодженні ділянки треба почистити і відновити.

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Колір, ASTM D-2300	Біла рідина
Прозорість	Емульсія
Запах	Без чіткого запаху
В. П.	< 14 мм рт. ст. при 20 °C
Густина	8,42 кг / галон
Температура замерзання	0 °C
Висихання	1-2 год.
Висихання (зменшений рух)	24 год
Висихання (збільшений рух)	36-48 год
ЛОС	< 50 г/л

Відповідає ASTM C 309, Тип 1, Клас А і Б, AASHTO M 148, Тип 1, Клас Б. Відповідає вимогам USDA щодо випадкового контакту з продуктами харчування.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитись тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів. Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.

УПАКОВКА

Продукт упакований в мішках по 10 і 20 літрів, 208 і 1041 літрів на піддоні.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.



Профессиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu