

DURO-POLISH

Концентрований, синтетичний, полімерний, засіб для полірування.

ПРИНЦИП ДІЇ

Малий розмір частинок з низькою молекулярною масою DURO - POLISH дозволяє глибоко проникати всередину бетону, що дозволяє отримати у кінцевим результаті дуже міцні, не слизькі підлогові покриття з високою стійкістю до утворення плям.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Для використання на старій і новій підлозі: ущільнюванні акрилом, епоксидами і поліуретаном; ущільнювальних, травлених кислотою, плиток, террацо; застосовується також на багатьох типах підлог з плит і каменю.
- Чудово підходить для підлог на складах оптової і роздрібної торгівлі, центрів дистрибуції, конференц-центрах, пасажах, торгових магазинах і ресторанах.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Забезпечує виключно високий блиск без поліровки.
- Не потрібно поліровку.
- Збільшує опір ковзанню покриття. Відповідає ASTM D - 2047 на статичний коефіцієнт тертя.
- Стійкий до появи подряпин.
- Довговічний.
- Легко віддаляється з поверхні підлоги з NOX - CRETE DURO - POLISH STRIPPER.
- Можливе відновлення за допомогою сухої поліровки.
- Легко наноситься і віддаляється.
- Безпечний у використанні - виготовлений на водній основі, без запаху, не виділяє випарів.
- Економічний, розчиняється у воді в співвідношенні 1 : 2.
- Відповідає вимогам до рівня викидів летких органічних сполук (VOC).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Рекомендується тільки для використання всередині приміщень.
- Застосування миючих засобів, що містять аміак або аміни викличе необоротне ушкодження DURO - POLISH (VOC), необхідно повторне нанесення препарату для відновлення блиску.
- Уникати замерзання. У разі замерзання, упаковка продукту може пошкодитися, а продукт може втратити якісні показники. Заморожений продукт не використовувати.
- Переконайтеся, що термін придатності, зазначений на упаковці, не закінчився. Не використовуйте продукт, термін придатності якого минув. Використання продукту, термін придатності якого минув, може привести до погіршення якісних показників.
- Пористі поверхні, такі, як камінь, перед нанесенням DURO-POLISH повинні бути заґрунтовані акриловим герметиком.
- Рекомендується застосування NOX-CRETE SPARKL-SEAL E.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.

- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості шарів, а також вплив на вид і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. Технічна документація продукту надає загальну інформацію про застосування у природних умовах. Проте, покупець повинен обов'язково переконаватися, що продукт та його якісні характеристики дозволяють досягти очікуваного результату при використанні у відповідних умовах.
- Покриваються поверхні повинні бути чистими, сухими, старіше 28 днів і раніше пофарбованих натрій-силікатними затверджувача DURO-NOX або еквівалентними. Між нанесенням і затвердженням DURO - POLISH має бути не менше 48 годин. Залишки жиру, масла, засобів консервації, і інше сміття слід ретельно видалити з поверхні перед нанесенням.
- Не слід використовувати при температурі бетонної поверхні або повітря нижче 4 °C.
- Цей продукт концентрат і зазвичай вимагає розбавлення перед використанням. Коефіцієнт розведення залежить від пористості поверхні і необхідного ступеня блиску. Пористість поверхні залежить від багатьох факторів, і досягнення бажаного блиску дуже суб'єктивно, що робить його важким щоб сформулювати рекомендації для коефіцієнта розведення. Загалом, для більш пористих поверхонь зажадає більш концентрований препарат (більш DURO - POLISH, менше води) для досягнення бажаного блиску і захисту власності, і менш пористих поверхонь потрібно препарат більш розбавлений (менше DURO - POLISH, більше води) для досягнення тієї ж ступеня блиску і захисту. Щоб визначити відповідний коефіцієнт розведення, рекомендується випробувати на зразку різних рівні розведення препарату. Типові розбавлення до 2-х частин DURO - POLISH на 1 частину води - у разі пористих і 1 частина DURO - POLISH до 2 частинах води - менш поглинаючої поверхні.
- Застосування переважно здійснюють у два етапи. По-перше, нанести продукт розпилювачем низького тиску для ручного розпилювання, наприклад таким, як THE NOX-CRETE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER. Потім рівномірно розподілити продукт з DURO - POLISH аплікатором оснащений накладкою з мікрофібри. Аплікатор повинен бути змочений перед використанням DURO - POLISH. Не допускати висихання засобу перед повним розподілом по поверхні.
- Вихід продукту буде залежність від щільності і пористості поверхні. Зазвичай після розведення витрата кошти винос від 12-36 м² / л
- Хоча вона може бути застосована до одного шару DURO - POLISH, кращі результати виходять при нанесення продукту двічі. Наносити наступний шар продукту по висихання попереднього, де висихання займає близько 1-2 годин.
- Перед тим як дозволити пішохідний рух, переконайтеся, що поверхня повністю суха (через 1-2 години). Холодні і вологі умови можуть збільшуватися час сушіння.
- Покриту поверхня повинна залишатися сухою протягом 24 годин, щоб гарантувати оптимальні результати. Повна захист від бетонної поверхні плями виходить після 72 годин. Не проводити тести до цього часу.



Професійна хімія для бетону

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

DURO-POLISH

ТЕХНІЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

колір	молочно- білий
ясність	Не прозорий
запах	приємний
насипна щільність	1,0 кг / л
Викиди летких органічних сполук(ЛОС) DURO - POLISH PLUS	<250 г / л
пружність пари	<17,0 мм рт.ст. при 20 ° C
Статичний коефіцієнт тертя(ASTM D - 2047)	> 0,5

УПАКОВКА

Продукт упакований в 3,8 літрової ємності, 19 літрових відер, і 55-літрові бочки.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Термін зберігання складає один рік. Використати до дати, вказаної на упаковці продукту.

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 °C до 38 °C.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.



Професійна хімія для бетону